

# F 90

# **ACCIAIO INOX SPRAY**

### **DESCRIZIONE**

Garantisce una protezione alla corrosione e alle ossidazioni che dura nel tempo anche in ambienti esterni.

- RESISTE ALLA CORROSIONE E ALL'AZIONE AGGRESSIVA DEGLI AGENTI ATMOSFERICI
- A BASE DI POLVERE DI ACCIAIO INOX 18/10
- UGELLO RUOTABILE PER FACILITARE IL TRATTAMENTO A MANI INCROCIATE
- IDEALE PER LA COPERTURA DOPO LA SALDATURA

### **MODALITA' DI UTILIZZO**

Dotato di **speciale valvola a 360** che garantisce la fuoriuscita completa del prodotto anche in diverse posizioni. Per un trattamento di buona resistenza, si consiglia sempre l'applicazione a 2 mani incrociate aspettando almeno 5 minuti tra una e l'altra.

**Modo d'uso:** Agitare energicamente la bombola al fine di miscelare bene la polvere di acciaio con i solventi e le resine leganti attraverso le due biglie miscelatrici al suo interno.

Erogare omogeneamente **F90** sulla superficie da trattare perfettamente pulita e asciutta.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Aspetto (stato liquido)	Acciaio chiaro
Odore	Caratteristico
Densità fase liquida a 20°C	0,950 kg/lt
Protezione (a mano)	21 micron
Resistenza termica	600°C
Fuori polvere	120 secondi
Essicazione completa	12h
Resa (1 bombola)	2,5 m <sup>2</sup>
Durata in magazzino	24 mesi*

<sup>\*</sup>con imballo integro e in un ambiente dai 18°C. Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

## **CODICI - FORMATI**

Codice Prodotto	1AL400
Codice Ean	8020089999196
Formato	400ml bombola spray
Confezione	12 bombole

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. Ingenerale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

